

EP 716

Snelle Epoxy primer – en vochtscherm

Productbeschrijving:

EP 716 is een 2 componenten oplosmiddelvrije snel drogende Epoxy Primer. Dit product wordt met name toegepast als hechtbrug en/of vochtscherm voor vloersystemen van Faroni.

Eigenschappen en voordelen	Kenmerken
Naadloos. Oplosmiddelvrij. Kleurloos, transparant. Eenvoudige verwerking. Laag viskeus. Snelle doorharding Goede doorharding bij lage temperaturen Uitstekende osmose bestandheid bij 2 lagen. Vochtscherm	<p>Dichtheid bij 20°C : 1,1 g/cm³ *</p> <p>Vaste stofgehalte: 100%</p> <p>Viscositeit 23°C: ca. 500 mPas**</p> <p>Stof droog na bij 20°C: ca. 2 uur</p> <p>Beloopbaar bij 20°C: ca. 3 uur</p> <p>Chemisch belastbaar: na 7 dagen</p> <p>Doorharding: krimp vrij</p> <p>Potlife: ca. 10 min. bij 20°C***</p> <p>Treksterkte: > 1,5 N/mm² (beton)</p> <p>Opslag</p> <p>Houdbaarheid: bij goede opslag 12 maanden.</p> <p>Vorstbestendig: ja (temperatuurverschillen vermijden, dit kan leiden tot een nadelig resultaat).</p>

Bij bovengenoemde kenmerken gaat het om het gemiddelden. Door toepassing van natuurlijke grondstoffen in onze producten kan de werkelijke waarde (van het geleverde product en charge) geringe afwijkingen veroorzaken. Dit zonder afbreuk te doen aan de productgeschiktheid.

Werkbeschrijving

1. Oppervlakte ontvetten en eventueel schuren.
2. Aanbrengen van de EP 716 met een vloerwisser en kruislings na rollen. Plasvorming voorkomen. Verbruik ca 300 gram/m².
Bij 2 lagen EP 716 (totaal 500 gram /m²) is deze geschikt als vochtscherm.

Dit product kan na ca. 3 uur bij 20°C afgewerkt worden met een toplaag van Faroni op basis van Epoxy of polyurethaan.
De opvolgende laag dient binnen 48 uur aangebracht te worden, indien deze tijd overschreden wordt, dient men de ondergrond op te schuren.

Voorwaarden voor optimale verwerking

De EP 716 is een oplosmiddelvrije epoxy, maar geeft tijdens de uitharding wel een speciale geur af.

Tijdens de werkzaamheden de werkruimte te allen tijde ventileren.

De maximale luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 80%.

Het dauwpunt dient 3°C hoger te zijn dan het oppervlaktemperatuur om condensatie te voorkomen.

Verwerking bij minimaal 5°C en maximaal 30°C.

De ondergrond moet droog zijn (beneden 3,5% CM meting).

De ondergrond dient een hechtsterkte te hebben van min. 1,5 N/mm².

De ondergrond mag geen onthechtende eigen en betonvreemde stoffen bevatten.

*DIN 53217

**DIN53018-1-4.2

*** 100 gram bij 23°C

FARONI

TECHNIQUE MEETS BEAUTY

Verwerkingstemperatuur

Ondergrens : + 5 °C

Bovengrens : + 30°C

Verpakkingseenheden

Verpakking 5 kg A+B (3,58 kg A component & 1,42 kg B component).

Verpakking 10 kg A+B (7,16 kg A component & 2,84 kg B component).

Mengverhouding

Component A: Component B: 100 : 40 gewichtsdelen.

Mengmethode

Component A en B worden in afgestemde verhoudingen geleverd.

De componenten dienen op de volgende wijze gemengd te worden:

1. Component A oproeren en daarna geleidelijk component B in zijn geheel toevoegen.
2. Met een langzaam draaiend roerwerk (max. 300 toeren) grondig mengen totdat er een homogene massa ontstaat. Grondig langs de wanden en de bodem mengen.
3. Het product min. 2 minuten mengen en overgieten in een schone emmer en nogmaals 1 minuut doormengen.

NIET UIT DE GELEVERDE VERPAKKINGEN WERKEN!

Arbeidsveiligheid

COMPONENT A



IRRITEREND,
MILIEUGEVAARLIJK
GEVARENKLASSE: 9

COMPONENT B



BIJTEND
GEVARENKLASSE: 8

Faroni
Centrumbaan 1080
2841 MH MOORDRECHT
085-4844222