



# SOLID SAND

## KUNSTHARS VLOERAFWERKING

Duurzaam troffelsysteem.

Geschikt voor openbare ruimten.

Aan te brengen op cementgebonden ondergronden. Overige ondergronden op aanvraag.

PRIMER EP 715	OPBOUW SOLID SAND
Hechtkracht op beton	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Hechtkracht op zand cement	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Vaste stofgehalte	100%
Materiaal soort	hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen

TROFFELLAAG SOLID SAND	
Hechtkracht op primer	> 2N/mm <sup>2</sup>
Hardheid volgens SHORE D	ca. 80*
Kleur	conform collectie
Vaste stofgehalte	100%
Materiaal soort	mengsel van hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen en vuur gedroogde vulstoffen

\*DIN 53505 Durometer type D

VERDICHINGSMASSA EP SEALER	
Slijtbestendigheid	37,5 mg (CS 1000/1000)
Hardheid volgens SHORE D	ca. 80*
Kleur	wit (droogt transparant op)
Materiaal soort	mengsel van hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen
Vaste stofgehalte	100%
Uiterlijk	glans

\*DIN 53505 Durometer type D

TOPLAAG PU 240	
Vaste stofgehalte	100%
Slijtbestendigheid	ca. 45 mg (CS1000/1000)
Glans	mat ( chemisch resistente versie Anti Color mat )
Materiaal soort	hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen
Stroefheid	ca. R 9 ( R10 , R11 mogelijk door toevoegingen )

Bovengenoemde kenmerken zijn gemiddelden. Door de toepassing van natuurlijke grondstoffen kan de werkelijke waarde (van het geleverde product en charge) gering afwijken.