

FARONI

TECHNIQUE MEETS BEAUTY

SOLID SOUL

KUNSTHARS VLOERAFWERKING

Duurzaam decoratief gietvloersysteem ingestrooid met ingeleurde flakesmix.

Geschikt voor openbare ruimten.

Aan te brengen op cementgebonden ondergronden, stalen ondergronden en anhydrietvloeren.

Overige ondergronden op aanvraag.

PRIMER EP 715

OPBOUW SOLID SOUL

Hechtkracht op beton	> 1,5 N/mm ²
Hechtkracht op zand cement	> 1,5 N/mm ²
Hechtkracht op anhydriet*	> 1,5 N/mm ²
Hechtkracht op staal	> 4,0 N/mm ²
Hechtkracht op keramiek*	> 1,5 N/mm ²
Vaste stofgehalte	100%
Materiaal soort	hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen

*Speciale primer vereist

TUSSENLAAG EP 155

Hardheid volgens SHORE D	ca. 70*
Kleur	wit
Vaste stofgehalte	100%
Materiaal soort	mengsel van hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen en vuur gedroogde vulstoffen

*DIN 53505 Durometer type D

GIETLAAG PU 310

Treksterkte	ca. 12 MPa
E-modulus	ca. 200 MPa
Rek	ca. 107%
Hardheid volgens SHORE D	ca. 45*
Kleur	conform collectie
Materiaal soort	mengsel van hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen, vulstoffen en pigmenten
Vaste stofgehalte	100%
Uiterlijk	uniekleur ingestrooid met ingeleurde flakesmix

*DIN 53505 Durometer type D

TOPLAAG PU 230

Vaste stofgehalte	100%
Slijtbestendigheid	ca. 45 mg (CS1000/1000)
Glans	zijdeglans (PU 240 matte versie)
Materiaal soort	polymeer op basis van PU en aliphatische isocyanaten
Stroefheid	ca. R 9 (ca R 10 & R 11 mogelijk met toevoegingen)

Bovengenoemde kenmerken zijn gemiddelden. Door de toepassing van natuurlijke grondstoffen kan de werkelijke waarde (van het geleverde product en charge) gering afwijken.