

EP 260

Epoxy verzegeling

Productbeschrijving:

EP 260 is een 2 componenten oplosmiddelvrije universele Epoxy verzegeling met een goede UV resistentie. Dit product wordt met name toegepast als verzegeling op antislip vloeren van Faroni.

Eigenschappen en voordelen	Kenmerken	
Naadloos. Oplosmiddelvrij. Kleurloos, transparant. Eenvoudige verwerking. Laag viskeus. Uitstekende UV resistentie voor Epoxy's	Dichtheid bij 20°C : Vaste stofgehalte: Viscositeit 23°C: Stof droog na bij 20°C: Beloopbaar bij 20°C: Chemisch belastbaar: Doorharding: Potlife: Treksterkte:	1,1 g/cm ³ * 100% ca. 800 mPas** ca. 12 uur ca. 24 uur na 7 dagen krimp vrij ca. 40 min. bij 20°C*** > 1,5 N/mm ² (beton)
	Opslag	
	Houdbaarheid: Vorstbestendig:	bij goede opslag 12 maanden. ja (temperatuurverschillen vermijden, dit kan leiden tot een nadelig resultaat).

Bij bovengenoemde kenmerken gaat het om het gemiddelden. Door toepassing van natuurlijke grondstoffen in onze producten kan de werkelijke waarde (van het geleverde product en charge) geringe afwijkingen veroorzaken. Dit zonder afbreuk te doen aan de productgeschiktheid.

Werkbeschrijving

1. Oppervlakte ontvetten en eventueel schuren.
2. Aanbrengen van de EP 260 met een vloerwisser en kruislings na rollen. Plasvorming voorkomen. Verbruik ca 300-900 gram/m².
Verbruik is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.

Voorwaarden voor optimale verwerking

De EP 260 is een oplosmiddelvrije epoxy, maar geeft tijdens de uitharding wel een speciale geur af.

Tijdens de werkzaamheden de werkruimte te allen tijde ventileren.

De maximale luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 80%.

Het dauwpunt dient 3°C hoger te zijn dan het oppervlaktemperatuur om condensatie te voorkomen.

Verwerking bij minimaal 10°C en maximaal 30°C.

De ondergrond moet droog zijn (beneden 3,5% CM meting).

De ondergrond dient een hechtsterkte te hebben van min. 1,5 N/mm².

De ondergrond mag geen onthechtende eigen en betonvreemde stoffen bevatten.

*DIN 53217

**DIN53018-1-4.2

*** 100 gram bij 23°C

FARONI

TECHNIQUE MEETS BEAUTY

Verwerkingstemperatuur

Ondergrens : + 10 °C

Bovengrens : + 30°C

Verpakkingseenheden

Verpakking 10 kg A+B (7 kg A component & 4 kg B component).

Mengverhouding

Component A: Component B: 70 : 40 gewichtsdelen.

Mengmethode

Component A en B worden in afgestemde verhoudingen geleverd.

De componenten dienen op de volgende wijze gemengd te worden:

1. Component A oproeren en daarna geleidelijk component B in zijn geheel toevoegen.
2. Met een langzaam draaiend roerwerk (max. 300 toeren) grondig mengen totdat er een homogene massa ontstaat. Grondig langs de wanden en de bodem mengen.
3. Het product min. 2 minuten mengen en overgieten in een schone emmer en nogmaals 1 minuut doormengen.

NIET UIT DE GELEVERDE VERPAKKINGEN WERKEN!

Arbeidsveiligheid

COMPONENT A



IRRITEREND,
MILIEUGEVAARLIJK
GEVARENKLASSE: 9

COMPONENT B



BIJTEND, GEVAAR
GEVARENKLASSE: 8

Faroni
Centrumbaan 1080
2841 MH MOORDRECHT
085-4844222