

## Emery

### Productbeschrijving:

Emery is een zeer hard gesteente samengesteld uit korund, magnetiet, hematiet en kwarts...

Eigenschappen en voordelen	Kenmerken										
Scherp en kantig Antraciet	<table> <tr> <td>Soortelijk gewicht :</td> <td>3,8-4,0 kg / dm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Hardheid :</td> <td>ca 8,5-9 Mohs</td> </tr> <tr> <td>S.R.T. waarde 1-3 mm</td> <td>ca. 102</td> </tr> <tr> <td>S.R.T. waarde 3-5 mm:</td> <td>ca. 95</td> </tr> <tr> <td>P.S.V. waarde</td> <td>70</td> </tr> </table>	Soortelijk gewicht :	3,8-4,0 kg / dm <sup>3</sup>	Hardheid :	ca 8,5-9 Mohs	S.R.T. waarde 1-3 mm	ca. 102	S.R.T. waarde 3-5 mm:	ca. 95	P.S.V. waarde	70
Soortelijk gewicht :	3,8-4,0 kg / dm <sup>3</sup>										
Hardheid :	ca 8,5-9 Mohs										
S.R.T. waarde 1-3 mm	ca. 102										
S.R.T. waarde 3-5 mm:	ca. 95										
P.S.V. waarde	70										

Bij bovengenoemde kenmerken gaat het om het gemiddelden. Door toepassing van natuurlijke grondstoffen in onze producten kan de werkelijke waarde (van het geleverde product en charge) geringe afwijkingen veroorzaken. Dit zonder afbreuk te doen aan de productgeschiktheid.

Chemische Analyse	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> : 64,51 %	CaO : 0,29 %
TiO <sub>2</sub> : 3,18 %	Na <sub>2</sub> O : 0,05 %
FeO : 26,09 %	K <sub>2</sub> O : 0,6 %
SiO <sub>2</sub> : 5,52 %	MnO : 0,05 %
MgO : 0,26 %	ZrO <sub>2</sub> : 0,09 %
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> : 0,13 %	HiO <sub>2</sub> : 0,01 %

### Verpakkingseenheden

Korrel 1-2 mm in 25 kg verpakking op éénmalige pallets van 1000 kg

Korrel 1-3 mm in 25 kg verpakking op éénmalige pallets van 1000 kg

Korrel 3-5 mm in 25 kg verpakking op éénmalige pallets van 1000 kg

Faroni  
Centrumbaan 1080  
2841 MH MOORDRECHT  
085-4844222