



SOLID STRONG

ROBUUSTE VLOERAFWERKING

Robuuste vloerafwerking.

Geschikt voor openbare ruimten.

Aan te brengen op cementgebonden geëgaliseerde ondergronden. Overige ondergronden op aanvraag.

PRIMER EP 715	OPBOUW SOLID STRONG
Hechtkracht op beton	> 1,5 N/mm ²
Hechtkracht op zand cement	> 1,5 N/mm ²
Vaste stofgehalte	100%
Materiaal soort	hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen afgezaand met vuur gedroogde kwarts

LEEFBETON FINITURA GROF / FIJN

Hardheid volgens SHORE D	ca. 70*
Kleur	conform collectie
Materiaal soort	mengsel van hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen, vulstoffen en pigmenten
Vaste stofgehalte	100%
Uiterlijk	robuuste industrieel uiterlijk.

*DIN 53505 Durometer type D

TOPLAAG PU 230 / PU 240

Vaste stofgehalte	100%
Slijtbestendigheid	ca. 45 mg (CS1000/1000)
Glans	zijdeglans of mat
Materiaal soort	polymeer op basis van PU en aliphatische isocyanaten
Stroefheid	ca. R 9 (ca R 10 & R 11 mogelijk met toevoegingen)

Bovengenoemde kenmerken zijn gemiddelden. Door de toepassing van natuurlijke grondstoffen kan de werkelijke waarde (van het geleverde product en charge) gering afwijken.