



TEC EP 2000

HIGH BUILD COATINGAFWERKING

Duurzaam 2 laags high build coating systeem.

Geschikt voor parkeergarages, werkhallen ,technische ruimten ,ect.

Aan te brengen op cementgebonden ondergronden en anhydriet vloeren.

Overige ondergronden op aanvraag.

1^{ste} laag EP 200	OPBOUW TEC EP 2000
Hechtkracht op beton	> 1,5 N/mm ²
Hechtkracht op zand cement	> 1,5 N/mm ²
Hechtkracht op anhydriet*	> 1,5 N/mm ²
Vastestofgehalte	100%
Kleur	Ral en NCS kleuren
Materiaal soort	mengsel van hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen

2^{de} laag EP 200	OPBOUW TEC EP 2000
Hechtkracht op 1 ^{ste} laag	> 2 N/mm ²
Vastestofgehalte	100%
Kleur	Ral en NCS kleuren
Materiaal soort	mengsel van hoogwaardige oplosmiddelvrije kunstharsen
Stroefheid	ca R 9
Stroefheid antislip versie (EP 205)	ca R 10

Bovengenoemde kenmerken zijn gemiddelden. Door de toepassing van natuurlijke grondstoffen kan de werkelijke waarde (van het geleverde product en charge) gering afwijken.