

## HC 1 K / HC 1K Safe

### verzegeling

#### Productbeschrijving:

HC 1 K is een 1 componenten zijdeglans aflak op basis van Polyurethaanhars. Het product is oplosmiddelvrij.

Eigenschappen en voordelen	Kenmerken	
Naadloos. Oplosmiddel- en weekmaker vrij. Transparant ( kleur mogelijk ) met roleffecten. Goede krasvastheid. Goed chemisch resistent. Anti slip mogelijk ( HC 1 K Safe ( R10)) UV bestendig	Dichtheid bij 20°C : Vaste stofgehalte: Stof droog na bij 20°C: Beloopbaar bij 20°C: Chemisch belastbaar: Doorharding: Potlife: Treksterkte:	1,152 g/cm3 nvt ca. 16 uur ca. 16 uur na 7 dagen krimpvrij nvt > 1,5 N/mm2 (beton)
	<b>Opslag</b>	
	Houdbaarheid: Vorstbestendig:	bij goede opslag 6 maanden. ja (temperatuurverschillen vermijden, dit kan leiden tot een nadelig resultaat).

Bij bovengenoemde kenmerken gaat het om het gemiddelden. Door toepassing van natuurlijke grondstoffen in onze producten kan de werkelijke waarde (van het geleverde product en charge) geringe afwijkingen veroorzaken. Dit zonder afbreuk te doen aan de productgeschiktheid.

#### Werkbeschrijving

1. Oppervlakte ontvetten en eventueel schuren.
2. Aanbrengen van de HC 1 K met een roller en kruislings na rollen. Plasvorming voorkomen. Verbruik ca 100 gram/m2.

#### Voorwaarden voor optimale verwerking

De HC 1 K is een oplosmiddelvrije sealer, maar geeft tijdens de uitharding wel een speciale geur af.

Tijdens de werkzaamheden de werkruimte te allen tijde ventileren.

De luchtvochtigheid mag niet lager zijn dan 40 % en niet hoger zijn dan 80%.

Het dauwpunt dient 3°C hoger te zijn dan het oppervlaktemperatuur om condensatie te voorkomen.

Verwerking bij minimaal 15°C en maximaal 30°C.

De ondergrond moet droog zijn (beneden 3,5% CM meting).

De ondergrond dient een hechtsterkte te hebben van min. 1,5 N/mm2.

De ondergrond mag geen onthechtende eigen en betonvreemde stoffen bevatten.

#### Verwerkingstemperatuur

Ondergrens : + 10 °C

# FARONI

TECHNIQUE MEETS BEAUTY

Bovengrens : + 30°C

## Verpakkingseenheden

Verpakking 2,5 kg ( op kleur 4 kg )

## Mengverhouding

nvt

## Mengmethode

Product wordt in afgestemde verhoudingen geleverd.

Product dient op de volgende wijze gemengd te worden:

1. Component A oproeren .
2. Het product overgieten in een schone emmer en dan pas verwerken.

NIET UIT DE GELEVERDE VERPAKKINGEN WERKEN!

Faroni  
Centrumbaan 1080  
2841 MH MOORDRECHT  
085-4844222